

DESCRIPCIÓN

XCLO Base Color es una base color acrílica. Formulada para obtener un brillo similar a un acabado original, cuenta con un excelente cubriente y secado rápido. Puede ser utilizada para el repintado total o parcial de vehículos.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

XCLO Solvente Universal

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


XCLO Primer Universal
Sherprimer NG
Primer Fill 1

NO RECOMENDADOS

Metales no ferrosos
Metal desnudo
Plásticos poliolefinicos
Acabados tipo alquidal, acrílico, lacas, poliuretano o algún otro producto ya que puede presentar problemas de enchinamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



+




XCLO BASE COLOR

XCLO SOLVENTE UNIVERSAL




Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas



Colores metálicos o perlecentes aplique la última mano brisada o pulverizada.



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA	<p>Agua y detergente. Solvente limpiador. Si lo requiere remueva la pintura anterior con SWA-Removedor Amarillo.</p>
LIJADO	<p>Lije con lija de agua # 320.</p>
METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS	<p>Cleanol</p>
IMPRIMACIÓN	<p>Etching Primer XCLO Primer Universal</p>
ACABADO DICAPA	<p>Transparente UAD Transparente ECO-SW Transparente ECO-SW Clima Cálido SWBP Clear RTS 645</p>



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB.**
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	UK	80	120
Densidad @ 25°C	g/mL	0.93	0.96
Sólidos en peso	%	27	41
Estabilidad	Años	3	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Min	5	10
PELICULA SECA			
Resistencia QUV	Horas	500	-
Cámara Salina	Horas	500	-