



## DESCRIPCIÓN

El **Primario Acrílico** es un primario de rápido secado, terso y fácil de lijar, esta formulado para usarse en resanes, retoques y repintado general.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Thinner Estándar Flex

## SUSTRATOS



### RECOMENDADOS


Metales ferrosos  
Fibra de vidrio

### NO RECOMENDADOS

Plásticos  
Metales no ferrosos

## INSTRUCCIONES DE USO


### MEZCLA



+



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm<sup>2</sup> (22 – 45 lb/In<sup>2</sup>)  
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 manos medianas.



10 - 15 Minutos de oreo entre manos.



Lije en seco con lija # 400 después de mínimo 30 minutos.



**NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### LIMPIEZA

Agua y detergente.  
**Desengrasante Kleen Flex**  
Si lo requiere remueva la pintura anterior con **SWA-Removedor Amarillo**.

### LIJADO

Lije en seco con lija # 320.

### METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS

Cleanol



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar Flex**.  
Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	UK	95	110
Densidad @ 25°C	g/mL	1.22	1.28
Sólidos en peso	%	55	58
Caducidad	Años	1	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Minutos	7	10
Secado duro	Horas	24	-
PELICULA SECA			
Espesor	Mils	1	1.5